

試驗報告



報告編號：HV-21-01438

頁數：1 OF 1

報告日期：110 年 04 月 07 日

委託單位：富銘有限公司
 樣品名稱：LG Hausys Palace 舒適毯(色號：1607)
 加註項目：批號：5150363
 送驗人員：富銘有限公司(孫牧凡)
 收件日期：110 年 03 月 22 日
 試驗日期：110 年 03 月 22 日~110 年 04 月 01 日
 試驗方法：CNS 8907(2016) 建築用聚合物地磚試驗法
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	單位	MDL	試驗結果
塑化劑(可塑劑)含量試驗				
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2)	參考 CNS 15138 (民國 101 年)	%	0.0005	n.d.
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7)		%	0.0005	n.d.
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0)		%	0.0005	n.d.
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1)		%	0.0005	n.d.
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0)		%	0.0005	n.d.
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3)		%	0.0005	n.d.
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2)		%	0.0005	n.d.
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7)		%	0.0005	0.0212

1. mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000 ppm

2. MDL = 方法偵測極限值

3. n.d. = Not Detected (未檢出) = 小於 MDL

註：1.本試驗報告塑化劑(可塑劑)含量試驗委託 SGS 化學實驗室-台北執行(TAF 認證編號：0475)。

2.測試部位敘述：淡咖啡色塑膠及其藍色軟塑膠背襯。

----- o O o -----

規範要求值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

Laboratory Testing · ISO Certification · Inspection

No.35, Wu Chyuan Road


WuKu Industrial Zone,

Taipei County, Taiwan


Tel: (886-2) 2298-3355

Fax: (886-2)2298-3880

1/1

REPORT NO.: HV-21-01438

樣品照-表面



樣品照-背面