

試驗報告



報告編號：HV-19-04959

頁數：1 OF 1

報告日期：108年09月12日

委託單位：富銘有限公司
 樣品名稱：Green-Flor Pure Spectra 30
 送驗人員：富銘有限公司(孫牧凡)
 收件日期：108年08月23日
 試驗日期：108年08月23日~108年09月12日
 試驗規範：CNS 8907(2016) 建築用聚合物地磚試驗法
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3. 下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：
 試驗項目：塑化劑(可塑劑)含量試驗

試驗項目	單位	試驗方法	方法偵測極限值	試驗結果
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7)	%	參考 CNS 15138-1 (民國 101 年)，以氣相層析/質譜儀(GC/MS)檢測。	0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2)	%		0.003	n.d.
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7)	%		0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1)	%		0.01	n.d.
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0)	%		0.01	n.d.
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0)	%		0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3)	%		0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2)	%		0.003	n.d.

1. mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000ppm
 2. n.d. = Not Detected / 未檢出
 3. MDL = Method Detection Limit / 方法偵測極限值

註：本試驗報告塑化劑(可塑劑)含量試驗委託 SGS 綜合化學實驗室-台北執行。

----- o O o -----

報告簽署人

規範要求值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。