

材料及工程實驗室-台北

## 試驗報告



報告編號：HV-16-04568X

頁數：1 OF 3

報告日期：2016 年 08 月 10 日

美喆國際企業股份有限公司  
新北市土城區大暖路 126 號

我們依照顧客的要求，根據顧客提供的產品敘述如下：

產品名稱：美喆聚丙稀(pp)塑膠地板  
產品型號：TW3503  
產品顏色：木紋  
製造廠商：東莞美哲塑膠製品有限公司  
供應廠商：美喆國際企業股份有限公司  
備註：除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責  
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

我們依照顧客的要求，根據顧客送交之樣品進行試驗結果如下：

委託試驗要求：(依照顧客提供之測試規格進行試驗，詳細內容請參照附頁。)  
塑化劑含量

試驗結果：  
一如附頁所示—

收件日期：2016 年 06 月 14 日

試驗日期：2016 年 06 月 14 日～2016 年 08 月 10 日

報告簽署人

## 試驗報告



報告編號：HV-16-04568X

頁數：2 OF 3

報告日期：2016 年 08 月 10 日

### 塑化劑含量試驗

#### 實驗室環境條件：

環境溫度：20±2°C  
相對濕度：65±10%RH

#### 試驗結果：

試驗項目	單位	試驗方法	方法偵測 極限值	試驗結果
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2)	%	參考 CNS 15138：2012 方法， 以氣相層析/質譜儀(GC/MS)檢 驗之	0.003	n.d.
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7)	%		0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7)	%		0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0)	%		0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0)	%		0.01	n.d.
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1)	%		0.01	n.d.
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3)	%		0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2)	%		0.003	n.d.

註：mg/kg = ppm；0.1wt% = 1000ppm；

n. d. = Not Detected / 未檢出；

MDL = Method Detection Limit / 方法偵測極限值；

樣品的測試是基於申請人要求混合測試，報告中的混合測試結果不代表其中個別單一材質的含量

材料及工程實驗室-台北

## 試驗報告



報告編號：HV-16-04568X

頁 數：3 OF 3

報告日期：2016 年 08 月 10 日

試驗照片：



試驗樣品

----- o O o -----